



## SCHORI C4055 LACA POLIURETANO INCOLORA

(Uso Interior)

C4055 Laca poliuretano Incolora
Brillante.
C4055SM Laca poliuretano Incolora
Semi-mate
C4055M Laca poliuretano Incolora Mate

**USO GENERAL:** 

Para el barnizado de muebles, estructuras de maderas donde es necesaria una superficie limpia y resistente a derrames de grasas, aceites, alcohol, agua, vinagres, etc.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Por tratarse de un sistema de dos componentes debe mezclarse cuidadosamente antes de utilizar y dejar en reposo una media hora antes de aplicar. Luego de usar el endurecedor cerrar el envase con cuidado para evitar el ingreso de aire y humedad.

Luego de aplicada la primera mano, debe aplicarse la mano siguiente a las 24 horas y no más de 36 horas procediendo en igual forma para todas las manos.

Esto permite una correcta adhesión entre manos. No aplicar a temperatura menor de 5° C y humedad mayor de 75%. Con temperatura inferior a 10° C es conveniente aplicar manos delgadas para facilitar el secado.

## APLICACIÓN:

Sobre madera nueva, limpia aplicar la primera mano diluida para mejorar la penetración en la madera y aplicar las manos siguientes lijando entre cada mano. No utilizar aceites u otros productos como imprimación.

El lijado entre manos ayuda a obtener un barnizado profesional.

Forma de aplicación: soplete convencional o pincel.

Si es necesario reducir la viscosidad con el diluyente código DC4010, usar la mínima cantidad para obtener un buen espesor de película seca.

## **RELACION DE USO AP4010:**

1 volúmenes de Parte A 1 volumen de Parte B.

**DILUYENTE**:

DC4010 Diluyente para poliuretano.

CONSUMO:

1 Litro rinde 10 m<sup>2</sup> en un espesor de 40 micrómetros.