

## SCHORI C505 REVESTIMIENTO SEMI MATE CAUCHO CLORADO PARA EXTERIORES

### USO GENERAL:

Para interior o intemperie: para la protección y decoración de superficies de hormigón, mampostería, fibrocemento y revoques utilizados en la construcción. Sobre estos materiales tiene extraordinaria adhesión, no siendo afectado por la alcalinidad del cemento, por la lluvia, el sol o cambios de temperatura.

La propiedad de ser impermeable al agua impide la penetración de humedad o través de las estructuras. El uso de interiores evita el crecimiento de moho, especialmente en ambientes húmedos como ser baños, pasillos, lavaderos, etc. Puede lavarse con jabones, detergentes, soluciones de hipoclorito y conserva su aspecto decorativo.

En aplicaciones en intemperie sobre superficies adecuada, la vida útil del revestimiento, supera a las pinturas convencionales. **COLORES:** Ver carta de colores. **BRILLO:** SEMI-Mate /satinado.

### PREPARACION DE SUPERFICIE:

En superficies nuevas de hormigón, fibrocemento o mampostería lavado con agua o presión, o agua y cepillo es suficiente. En caso de superficies con grasas o aceites de encofrado, lavar con detergente y agua. En superficies previamente pintadas, comprobar si la pintura existente no es removida por el revestimiento C-505. Sobre metales ferrosos nuevos, utilizar como fondo algunos de los siguientes materiales:

- \* SCHORI C301 Fondo Epoxy Minio.
- \* SCHORI C302 Epoxy Zinc Rich.
- \* SCHORI C304 Fondo Epoxy Cromato de Zinc.

**Inflamable de 2 da. No apagar con agua. Apagar con extinguidores tipo BC, Polvo químico o arena.**

– SCHORI S.R.L. – Villarroel 257 – Hurlingham – (B1686MAE) – Buenos Aires – Argentina –  
Tel. / Fax: (0054 11) 4450-8008 – [www.schori.com.ar](http://www.schori.com.ar)

\* SCHORI C501 Fondo Minio Caucho Clorado.

### PREPARACION Y APLICACION:

El revestimiento C505 seca por evaporación de los disolventes. La adhesión entre manos siempre es buena independientemente del tiempo entre aplicaciones. En caso de lluvias imprevistas, luego de seco al tacto, es decir a los 15 minutos de aplicación, el revestimiento no resulta afectado.

Estas características permiten la aplicación entre 0° C y 40° C. Sobre superficies absorbentes, aplicar la primera mano de C505 diluido con volumen igual de DC500 para una buena impregnación. A pincel, rodillo o soplete convencional y Airless

### CONSUMO TEORICO POR m<sup>2</sup>:

Para un espesor de 100 micrones, el consumo es de 250 CC.

### TIEMPO DE SECADO:

Al tacto, 15 minutos. Duro, 45 minutos.

### DISOLVENTE:

SCHORI DC500 Diluyente para Caucho Clorado.

### ESPECIFICACIONES:

- \* Sólidos en peso: 64% ± 0,5.
- \* Sólidos en volumen: 46% ± 0,5.