

SCHORI C7100 WASH PRIMER VINILICO

USOS:

Para el tratamiento de superficies metálicas, para mejorar la adhesión y propiedades anticorrosivas.

De color amarillo verdoso

FORMA DE APLICACIÓN:

Con pincel o con soplete
Adecuado para aplicación sobre hierro, aluminio, aleaciones de magnesio y chapa galvanizada, cadmiada ó Cincalum.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Aplicar sobre hierro preferentemente arenado.
Si el arenado no es posible, la superficie deberá estar libre de grasas, óxidos, etc.
Sobre aluminio, chapa galvanizada o aleaciones de magnesio, desengrasar con detergente o soda cáustica al 5%, lavando después del proceso para obtener una superficie libre de grasas o aceites.

PREPARACION Y APLICACIÓN:

Es un sistema de dos componentes .Una vez mezclados dejar reposar durante 15 minutos y utilizar dentro de las 8 Hs de preparados, luego de ese periodo no utilizar el producto.

No aplicar cuando puede produce condensación sobre la superficie aplicada. Aplicar en forma de velo semitransparente, la aplicación no debe excederse de 15 micrómetros.

Utilizar diluyente código **SCHORI DC7100** para reducir la viscosidad y para limpiar los elementos de trabajo.

Para el pintado sobre Wash Primer código **SCHORI C7100** deben pasar 2 Hs de aplicado y no más de 24 Hs.

Secado al tacto 20 minutos a 20° C

CUMPLE LAS NORMAS:

IRAM 1186 y MIL C15238A

CONSUMO TORICO:

Para un espesor de 10-12 micrómetros,
1 litro rinde entre 12 y 15 metros cuadrados

RELACION DE USO:

4 VOLUMENES DE PARTE A
1 VOLUMEN DE PARTE B