

C309 EPOXY BITUMINOSO COBRE

USOS:

Este material reúne las propiedades de protección del epoxy bituminoso y la protección del cobre que reduce la incrustación de algas en el fondo de las embarcaciones.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

En cascos de plástico aplicar directamente sobre superficie limpia, lijada y seca
En cascos de hierro previamente dos manos de epoxy bituminoso C306 para aislar el casco y luego aplicar el epoxy bituminoso cobre C309.

APLICACIÓN:

Aplicar 3 manos como mínimo; a mayor espesor mayor protección.
Entre manos dejar transcurrir 24 horas y no más de 72 horas.
Preparar el material necesario para el día de trabajo.

RELACION DE USO:

1 volumen de Parte A
1 volumen de Parte B.

DILUYENTE:

SCHORI DC306 Disolvente para Epoxy
SCHORI DC300 Disolvente para Epoxy

CONSUMO TEORICO:

1 litro rinde 4 m2 para un espesor de 150 micrones.
Aplicar en dos o tres manos.
Dejar pasar 5 días antes de botar el barco.